

Anigre

Aningeria robusta

Vorkommen

Ostafrika, hauptsächlich in Kenia, vereinzelt auch an der Elfenbeinküste

Eigenschaften

Das Holz ist mäßig hart und fest, nicht elastisch, wenig zäh und nicht dauerhaft. Es lässt sich gut und leicht bearbeiten, messern und schälen. Die Farbe reicht von Goldgelb bis Rötlichbraun. Das Splintholz ist kaum vom Kernholz zu unterscheiden.



Spezifisches Gewicht: ca. 540 kg/m³

Verwendung im Gitarrenbau:

- Boden & Zargen
- Hälse (selten)

